

И. И. ВОЛЬНОВ

НЕКОТОРЫЕ ОПЫТЫ ПО ЦЕМЕНТАЦИИ СОДЕРЖАЩИХ ПЛАТИНУ МАТОЧНИКОВ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ АЗОТНОКИСЛОГО СЕРЕБРА

Несколько лет тому назад на одном из московских заводов сырьем для производства азотнокислого серебра служило вторичное серебро.

Средние данные анализов такого серебра следующие: Ag — 97.59%, Au — 0.37%, Pt — 0.09%, Cu — 0.60%, Fe — 0.50%, Pb — 0.29%, Bi — следы, Sb — следы, Ir — следы.

Анализ одного из характерных отходных маточников кристаллизации азотнокислого серебра приводится ниже.

Внешний вид: темнозеленая прозрачная жидкость, удельный вес — 1.76, Ag — 488.00 г/л, Pt — 1.29 г/л, Pb — 14.61 г/л, HNO_3 свободная — 11.1 г/л. Кроме того, присутствуют: медь, железо, висмут, сурьма, которые количественно не определялись.

Присутствие платины в этих маточниках не является неожиданным. Уже в 1854 г. Гоу [1] заметил, что сплавы серебра и платины растворяются в HNO_3 . В 1874 г. Винклер [2] установил, что если сплав содержит 99.0% Ag и 1% Pt, то 76% Pt переходит в раствор, а в 1928 г. Ф. М. Гаврилов [3] установил, что в сплавах, содержащих от 0.05 до 0.10% Pt, последняя полностью переходит в раствор вместе с серебром.

При осаждении в этих маточниках серебра раствором NaCl платина, свинец, медь, железо, висмут, сурьма остаются в основном в растворе, но часть их, и особенно Pt (30—40%), увлекается хлористым серебром вследствие адсорбции.

С целью получения металлического серебра хлористое серебро сплавлялось с содой и бурой. При этом имелись значительные потери серебра, а переход на способ восстановления AgCl цинком, как советует Стейнметц [4], требовал сооружения нового цеха.

По мнению автора, цементация маточников металлами, дающая металлическую платину и серебро, могла бы устранить эти недостатки, если бы платина выделялась из раствора в первую очередь.

Это предложение основывалось на утверждении Уоррена [5], что при погружении медного бруска в раствор, полученный растворением сплавов серебра и платины в HNO_3 , из раствора полностью выделяются серебро и платина.

В своем сообщении Уоррен не приводит никаких данных. До сих пор известно лишь, что сплавы серебра и платины растворяются в HNO_3 , что же касается поведения платины в растворе, то мнения расходятся. Так, например, Винклер [2] пишет, что при растворении сплавов Ag и Pt в HNO_3 платина переходит в раствор в виде нитрата. Гоу [1] считает, что в этих же условиях образуется основная двойная соль нитратов платины и серебра; согласно Привознику [6], образуется

платонитрит серебра $\text{Ag}[\text{Pt}(\text{NO}_3)_4]$; а по Нильсону [7]—образуется соль, формулы:



Рассмотрение таблицы нормальных потенциалов при 25° различных металлов ясно указывает на целесообразность применения меди в качестве цементирующего металла, так как Cu^{+2} , Fe^{+3} , Pb^{+2} и другие металлы остаются в растворе, а платина и серебро должны вытесняться в металлическом состоянии. Что касается порядка вытеснения, то вытесняется в первую очередь платина.

Учитывая, однако, что концентрация ионов серебра в нашем растворе приблизительно в 500 раз больше концентрации ионов платины, можно заключить, что разница между потенциалами платины и серебра в нашем случае будет меньше, чем между стандартными потенциалами этих металлов. Тем не менее, потенциал платины остается выше потенциала серебра, и поэтому, если платина находилась бы в маточнике в виде простого иона, то она должна была бы вытесняться в первую очередь.

Но ряд опытов, как видно из следующей таблицы, показал, что когда серебро вытеснено полностью, в растворе остается платины больше 30%.

Таблица 1

Поведение платины при цементации медью маточника кристаллизации азотнокислого серебра

Время от начала опыта (в часах)	Ag вытеснено (в % от начального содержания)	Pt в растворе (в % от начального содержания)	Температура ($^{\circ}\text{C}$)
0	0	100.00	14
$\frac{1}{4}$	6.30	85.55	56
$\frac{1}{2}$	14.70	79.26	65
1	29.27	66.98	79
$\frac{1}{2} \text{--}$	45.15	58.66	59
$\frac{2}{2} \text{--}$	96.89	40.25	53
$\frac{3}{2} \text{--}$	99.81	35.20	41
$\frac{4}{2} \text{--}$	99.86	34.21	35
$\frac{4}{2} \text{--}$	99.96	34.00	22
24	100.00	33.82	14

Примерно такие же результаты были нами получены, исходя из маточников с другим содержанием серебра и платины.

Например, если исходный маточник содержал серебра 261.8 г/л и платины 0.55 г/л, то после полного вытеснения серебра в растворе оставалось 31.27% платины, принимая начальное содержание платины в растворе за 100%. Если маточник содержал серебра 159.9 г/л и платины 0.16 г/л, то после полного вытеснения серебра оставалось 28.75% платины.

Мы пытались выделить серебро и платину, цементируя маточник под током по методу Бочкива. Для этой цели в маточник погружались медные аноды и катоды. При среднем напряжении на ячейку 1.6 г и силе тока 0.4 А, после полного выделения серебра из маточника на катоде начиналось осаждение меди, а в растворе оставалось 24.39% платины.

На основании вышеизложенного можно предположить, что платина находится в растворе в виде комплексного иона, диссоциация которого дает очень незначительное количество ионов платины. Поэтому ее потен-

циал будет меньше нормального, а потенциал серебра вследствие большой концентрации его ионов в растворе будет больше нормального.

Таким образом в нашем случае потенциалы обоих металлов сближаются, и возможность их разделения дробной цементацией уменьшается.

ВЫВОДЫ

Метод дробной цементации медью отходных маточников кристаллизации азотокислого серебра с целью первоочередного вытеснения платины оказался неприемлемым. Автор считает, что платина при обработке сплава серебра и платины азотной кислотой переходит в раствор в виде довольно устойчивого комплексного иона. Этот комплекс в процессе восстановления раствора медью постепенно разрушается, и платина отлагается вместе с серебром. Данное обстоятельство объясняется сближением значений потенциалов выделения этих металлов, которое происходит от очень большого различия в концентрации их простых ионов.

Поступило в редакцию

17 мая 1947 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. How. J. pr. Ch. **63**, 125 (1854). Quart. J. Chem. Soc. **7**, 48 (1855).
2. Winkler. Z. f. anal., anorg. u. allg. Chem. **13**, 364 (1874).
3. Гаврилов. Вестник металлопромышленности, **11**, 156 (1928).
4. Steinmetz. Chem. Ztg. **49**, 807 (1925).
5. Warren. Chem. News, **66**, 140 (1892).
6. Pziwoznik. Oster. Z. Berg. Hüttenwer. **43**, 274 (1895).
7. Nilson. J. pr. Chem. (2) **66**, 253 (1877).
8. Gmelin's. Handbuch d. anorg. Chem. № **68**, Teil C, Lief. 3, 343 (1940).