

О некоторых физических свойствах платины.

А. Т. Григорьев.

При исследовании платиновых металлов на чистоту и определении содержания в них примесей, с успехом за последнее время применяются методы физического исследования. Химический анализ платиновых металлов дает возможность определить примеси, но представляет значительные трудности, которые особенно возрастают с увеличением степени чистоты исследуемого металла. С другой стороны, определение физических свойств может быстро доставить данные для суждения о степени чистоты и оценить содержание примесей, хотя таким путем и невозможно, за исключением спектрографического анализа, распознать природу отдельных примесей.

В работах Bureau of Standards C.-A.C. Штатов¹⁾ широко применяется термоэлектрический метод иногда в соединении со спектрографическим при исследовании чистой платины и платиновых изделий. При определении удельного электросопротивления и температурного коэффициента не требуется, как при термоэлектрическом методе, применения стандартной платины, чистота которой должна быть спектрографически установлена; наличие посторонних примесей изменяет электросопротивление лишь в одном направлении, тогда как электродвижущая сила образца может быть положительной или отрицательной в за-

1) G. Burgess and P. Sale. The Journal of Industrial and Engineering Chem., **6**, 452, 1914; **7**, 561, 1915.

G. Burgess and R. Waltenberg. Journal Industr. Engin. Chem., **8**, 487, 1916.

E. Wichers. The Journal of the American Chemical Society, **43**, 1268, 1921.

E. Wichers and L. Jordan. Доклад на 43-м общ. собрании Америк. Электро-Хим. О-ва, 3—5 мая 1923 г.

R. Newille, там-же.

Рефераты этих статей см. в Известиях И-та по изуч. платины и др. благ. мет., в. 4, II отд., 1926.

висимости от природы примеси (напр., при введении серебра или золота¹⁾.

Определение электропроводности чистой платины за последнее время произведено W. Meissner'ом²⁾ и С. Ф. Жемчужным³⁾; в работе последнего исследовано также влияние примесей платиновых металлов на электропроводность, которое дает основание для количественной оценки примесей в платине. Во всех случаях физического исследования первостепенное значение приобретает установление физических свойств химически чистой платины.

В настоящем случае для приготовления чистой платины применен метод, указанный в работах Mylius'a и Foerster'a⁴⁾, а также Mylius'a и Mazzucchelli⁵⁾ и состоящий в последовательной кристаллизации хлороплатината натрия из содового и спиртового растворов. Раствор хлороплатината натрия, полученный смешением необходимого количества хлористого натрия с раствором хлорной платины, приготовленной из платины технически чистой, освобождался от соляной кислоты повторным выпариванием досуха с небольшим количеством воды; затем раствор доводился до такого объема, чтобы при охлаждении выделилась главная масса хлороплатината натрия; к нему добавлялось такое количество соды, чтобы содержание ее в растворе составляло 1% или несколько больше, и выделившиеся примеси фильтровались через воронку для горячего фильтрования. Выделившийся после охлаждения кристаллический осадок хлороплатината натрия отфильтрован на воронку Бюхнера, освобожден отсасыванием от маточного раствора и перенесен в фарфоровую чашку, слабо подкислен и после выпаривания обезвожен нагреванием.

Светло-желтый безводный хлороплатинат натрия растворен при слабом нагревании в этиловом спирте и осажден прибавлением воды в количестве около 15%. Осадок снова отфильтрован, освобожден от маточного раствора и промыт один раз

1) G. Burgess und H. Le Chatelier. Die Messung hoher Temperaturen, стр. 95, 1918.

2) Ann. Physik, 4, 47, 1001, 1915.

3) Получение чистой платины и ее свойства. Электропроводность сплавов платины с металлами платиновой группы. Изд. КЕПС, 1916.

4) Ber. 25a, 665, 1892.

5) Zeitschr. f. anorg. Chem. 89, 1, 1914.

смесью спирта с водой; из раствора очищенного хлороплатината натрия платина выделена действием солянокислого гидразина при нагревании.

При плавлении платины особое внимание было обращено на то, чтобы не ввести посторонних примесей; платиновая губка прессовалась в брикет в стальной ступке, внутренняя поверхность которой, так же как и поверхность цилиндра, была хорошо отшлифована и не могла поэтому внести в платину примеси железа.

Плавление производилось на слегка обожженном с поверхности мергеле в водородно-кислородном пламени с некоторым избытком кислорода. Несоблюдение последнего условия влечет за собою загрязнение платины кальцием и магнием, как показали E. Wickers и R. Newille в упомянутых выше работах.

Электропроводность чистой платины.

Полученный королек обрабатывался соляной кислотой, прокатывался в стальных валах и после новой обработки соляной кислотой протягивался в волочильной доске до диаметра 1,2—1,5 мм; полученная проволока снова обрабатывалась эфирем и соляной кислотой и отжигалась в электрической печи при температуре 700—800°. Длина образца между ножами зажимов, обычно равная около 100 мм, измерялась с точностью до 0,1 мм, диаметр проволоки измерялся по четырем направлениям через каждые 10 мм с точностью 0,002—0,003 мм. Из полученных данных вычислялось среднее значение диаметра.

Измерение электропроводности производилось с помощью двойного моста Томсона в вазелиновом термостате с электрическим нагреванием¹⁾ при температурах 25° и 100°. Температура ванны измерялась термометром с точностью 0,1°, выверенным при 0° и 100°, при чем необходимая для 100° поправка на выдающийся столбик ртути определена практически посредством обогревания в парах кипящей воды такой же части термометра, которая погружалась в ванну.

Полученные данные перечислены на удельное электросопротивление в омах на кубический сантиметр: $\rho = \frac{\pi d^2}{4} \cdot \frac{R}{l}$, где d — диа-

1) Подробное описание в работах Н. Пушкина и М. Максименко, ЖРХО, 41, 500, 1909; Н. И. Степанова, ЖРХО, 44, 910, 1912.

метр проволоки, R — показание на мосте Томсона, l — расстояние между ножами зажимов, удельная электропроводность $\lambda = \frac{1}{\rho}$; температурный коэффициент вычислен по формуле:

$$\alpha_{25-100} = \frac{\rho_{100} - \rho_{25}}{100\rho_{25} - 25\rho_{100}}$$

Результаты определения электропроводности чистой пластины сведены в таблицу и сопоставлены с данными Jaeger'a и Diesselhorst'a¹⁾, W. Meissner'a²⁾ и С. Ф. Жемчужного³⁾, при чем для удобства сравнения данные из первых двух работ пересчитаны на 25° и 100°. В английской литературе встречаются данные только относительно температурного коэффициента, равного 0,003922 в пределах 0°—100°⁴⁾; такая же величина (0,00392) температурного коэффициента дана и Holborn'ом⁵⁾.

	$\rho_{25} \cdot 10^6$	$\rho_{100} \cdot 10^6$	$\lambda_{25} \cdot 10^{-4}$	$\lambda_{100} \cdot 10^{-4}$	α_{25-100}
1. Jaeger u. Diesselhorst	11,099	14,025	9,01	7,18	0,00384
2. W. Meissner	10,781	13,671	9,275	7,815	0,00392(5)
3. С. Ф. Жемчужный .	10,91	13,89	9,165	7,20	0,00401
4. А. Т. Григорьев . .	10,882	13,797	9,190	7,248	0,00392

E. Wichers и L. Jordan

$\alpha_{0-100} = 0,003922$

Сравнивая значения температурного коэффициента, видим, что полученная мною величина хорошо согласуется санными Meissner'a, Holborn'a и Wichers'a и L. Jordan'a и отличается несколько от данных Jaeger'a и Diesselhorst'a, а также С. Ф. Жемчужного, у которого величина температурного коэффициента, повидимому, несколько высока. При таком полном согласии в величинах температурного коэффициента, некоторые расхождения с W. Meissner'ом в определении электросопротивления можно поэтому объяснить различием применяемых методов. Данные W. Meissner'a получены при проверке закона Wiede-

1) Wissenschaft. Abh. Phys. Techn. Reichsanstalt, 3, 269, 1900.

2) Ann. Physik, 4, 47, 1001, 1915.

3) Жемчужный, loc. cit. 1916.

4) E. Wichers and L. Jordan, loc. cit.

5) Landolt-Boernstein Tabellen.

mann-Franz'a и Lorenz'a; в основание метода положено нагревание образца электрическим током по Кольраушу, при чем сразу получается отношение между теплопроводностью и электропроводностью, а также величина самой электропроводности.

Твердость чистой платины.

Сплавленный с указанными выше предосторожностями образец подготавлялся для Бринелевской пробы и отжигался при температуре 700—800°, а затем испытывался на прессе Гагарина¹⁾ вдавливанием стального шарика диаметром 9,95 мм при давлении в 100 и 200 килогр. Отпечатки измерялись по четырем направлениям с помощью измерительного микроскопа Цейсса. Твердость измерялась по формуле:

$$H = \frac{P}{\frac{\pi D}{2} [D - \sqrt{D^2 - d^2}]}, \text{ где } P \text{ — нагрузка в кг, } D \text{ — диаметр}$$

стального шарика в мм, d — диаметр отпечатка.

Полученные числа Бринеля

$$H_{100} = 23,9 \text{ и } H_{200} = 24,3$$

блики к тем, которые приводит С. Ф. Жемчужный²⁾

$$H_{100} = 23,8 \text{ и } H_{200} = 26,0;$$

в особенности для нагрузки в 100 кг.

Свойства русской торговой платины.

Для сравнения с чистой платиной произведено определение электропроводности и твердости по Бринелю технически чистой платины Государственного Аффинажного завода в Свердловске; одновременно произведен также ее анализ по Mylius'у и Mazzucchelli³⁾.

После удаления главной массы платины в виде хлорплатината натрия тем же способом, что и при приготовлении чистой платины в маточном растворе, примеси осаждались гипобромитом натрия, в фильтрате от примесей платина осаждалась

1) Артилл. Журнал, 627, 1901.

2) Loc. cit.

3) Zeitschr. f. anorg. Chem., 89, 1, 1914.

соляно-кислым гидразином. По отделении платины в фильтрате осаждалось еще некоторое количество примесей в виде сульфидов; все полученные примеси соединялись вместе и анализ их производился описанным в статье Mylius'a и Mazzucchelli способом.

Найдено, что платина содержит $\text{Fe} = 0,07\%$ и $\text{Ir} = 0,04\%$, Au — следы.

Определение электросопротивления при температурах 25 и 100° и твердости по Бринелю для 100 кг и 200 кг нагрузки дало следующие результаты:

$$\rho_{25} \cdot 10^6 = 11,447; \quad \rho_{100} \cdot 10^6 = 14,366 \\ \lambda_{25} \cdot 10^{-4} = 8,736; \quad \lambda_{100} \cdot 10^{-4} = 6,961$$

$$\alpha_{25-100} = 0,00372$$

$$H_{100} = 27,9$$

$$H_{200} = 28,8$$

Тот же образец технической платины исследован был также проф. В. В. Черняевским на изгиб на прессе Гагарина.

Платиновая балочка (образец не был отожжен) высотой $h = 4,5$ мм, шириной $b = 5,3$ мм и длиной $l = 30$ мм помещалась на двух опорах и нагружалась прессом сосредоточенной посередине длины балочки силой. Сила, соответствующая пределу упругости, оказалась равной 74 кг, откуда находим и предел упругости R помощью равенства

$$\frac{Pl}{4} = \frac{bh^2}{6} \cdot R = WR$$

$$R = \frac{Pl}{4W} = 3105,5 \text{ kg/cm}^2,$$

что достаточно хорошо согласуется с данными таблиц Landolt'a (3100—3500 kg/cm^2).

(Поступило в редакцию 22 июля 1927 г.).